

	formato size	Kg/pieza weight/piece	piezas/caja pieces/box	Kg/caja weight/box	m2/caja sqm/box	cajas/pallet boxes/pallet	kg/pallet weight/pallet	m2/pallet sqm/pallet
Sist. visto Exposed grid	59,8 x 59,8 cm	4,4	3	13,2	1,08	26 (europallet)	343	28,08
Sist. oculto Hidden grid	59,5 x 59,5 cm	5,15	2	10,30	0,72	26 (europallet)	267,8	18,72

\* Las piezas para el sistema oculto se suministran junto con los cables de seguridad adicional, uno por pieza.

\* Ceilook pieces for hidden system are supplied with the additional security wires. One for each piece.

Características esenciales/ Essential characteristics	Especificación técnica armonizada/ Harmonized technical specification	valor medido sistema visto/ Performance exposed grid	valor medido sistema oculto/ performance hidden grid
Reacción al fuego/ Reaction to fire	EN 13964 : 2014	Clase A2-s1, d0 / Class A2-s1, d0	Clase A2-s1, d0 / Class A2-s1, d0
Emisión de asbestos/ Release of asbestos	EN 13964 : 2014	Sin emisiones / without emissions	Sin emisiones / without emissions
Emisión de formaldehído/ Release of formaldehyde	EN 13964 : 2014	E1	E1
Emisión y/o contenido de otras sustancias peligrosas Release and/or content of other dangerous substances	EN 13964 : 2014	Sin emisiones / without emissions	Sin emisiones / without emissions
Propiedades de fragilidad, como resistencia al impacto/ Shatter properties, as impact resistance	EN 13964 : 2014	NPD	NPD
Propiedades de fragilidad, como propiedades de fragilidad / shatter properties, as shatter properties	EN 13964 : 2014	NPD	NPD
Resistencia a la tracción por flexión/ Flexural tensile strength	EN 13964 : 2014	Clase C/ sin carga Clase C/ 46N	Clase C/ without charge Clase C/ 23N
Absorción acústica/ sound absorption	EN 13964 : 2014	0.05	0.05
Conductividad térmica/ Thermal conductivity	EN 13964 : 2014	0.313 W/m·K	0.313 W/m·K
Susceptibilidad de desarrollo de microorganismos dañinos, como humedad/ susceptibility to the growth of harmful microorganisms, as dampness	EN 13964 : 2014	A - No susceptible/ A - not susceptible	A -No susceptible / A - not susceptible
Susceptibilidad de desarrollo de microorganismos dañinos, como aislamiento térmico/ susceptibility to the growth of harmful microorganisms, through thermal insulation.	EN 13964 : 2014	A- No susceptible / A - not susceptible	A- No susceptible / A - not susceptible
Durabilidad/Durability	EN 13964 : 2014	Clase C / Class C	Clase C / Class C